



Nitrile

Robuster Schutz mit herausragendem Nass-, Öl- und Trockengriff

- Mit integrierter Ansell GRIP™ Technology, die den erforderlichen Kraftaufwand beim Greifen von Gegenständen und schnelle Handermüdung minimiert und damit die Produktivität steigert.
- Minimiert im Vergleich zu handelsüblichen Nitrilhandschuhen (um 80 %) den erforderlichen Kraftaufwand der Finger beim Greifen von nassen und trockenen Objekten.
- Minimiert im Vergleich zu handelsüblichen Nitrilhandschuhen (um 45 %) den Kraftaufwand der Innenhand beim Greifen von nassen und trockenen Objekten (um 33%).
- Weiche Nitrilmischung für hohen Komfort über längere Tragezeiten
- Herausragender Produktschutz durch Silikonfreiheit

Industrien

- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Biowissenschaften
- Chemisch

Empfohlen für

- Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
- Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
- Reparatur von Getrieben
- Reinigung von Verschüttungen oder Leckagen
- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Transport von Flüssigkeiten
- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
- Versand, Transport und Lieferung von Produkten
- Testverfahren
- Wartungsarbeiten



TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---|---|
| | 93250 |
| Material | Nitril |
| Farbe | Anthrazit |
| Handschuhkonstruktion | Chloriniert, Puderfrei, Silikonfrei, Texturierte Finger |
| Manschette | Rollrand |
| Produktion/QMS-Prüfungsstandards | ISO 9001 |
| Gesetzesvorschriften | ASTM D6319, Kategorie III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001 |
| Verpackung | 100 Handschuhe/Spender 10 Spender (1000 Handschuhe)/Umkarton |
| Lagerung | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten |
| Herkunftsland | Malaysia |
| Abschnitt des Nutzerbedarfs | Robust |
| Erhältliche Größen | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8½-9), XL (9.5 - 10) |
| Antistatisch | Ja |
| Chemische Vulkanisierbeschleuniger | <ul style="list-style-type: none"> • Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) • Zink-2-Mercaptobenzothiazol • Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC) <p><i>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</i></p> |

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | Typische Werte | | Testverfahren |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Länge (mm) | 245 / 9.6 | | ASTM D3767, EN 420 |
| Mikrolöcher (Inspektionsebene I) | 1.5 AQL | | ASTM D5151, EN 455-1 |
| Wandstärke der Innenhand (mm/mil) | 0.13 / 5.1 | | ASTM D3767, EN 420 |
| Wandstärke: Finger (mm) | 0.20 / 7.9 | | ASTM D3767, EN 420 |
| | VOR ALTERUNG | NACH ALTERUNG | |
| Maximale Reißfestigkeit (MPa) | ≥ 36 | ≥ 25 | ASTM D412 & D573 |
| Dehnbarkeit (%) | ≥ 590 | ≥ 520 | ASTM D412 |
| Reißkraft (N) | ≥ 10 | ≥ 9 | EN 455-2 |

BESTELLINFORMATIONEN

| Größe | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Bestellnummer | 93250060 | 93250070 | 93250080 | 93250090 | 93250100 |

Technologie



Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Wiederholungs-Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16